

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет»  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90

Адреса места осуществления деятельности:  
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2  
Россия, 303034, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 2

Телефон/факс: (499) 391-50-53, e-mail: [cs.bismark@mail.ru](mailto:cs.bismark@mail.ru)

Протокол испытаний  
№ 16074-313-1-16/БМ от 26.08.2016 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения  
испытательной лаборатории не допускается.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): состав для защиты поверхностей от механических, химических и атмосферных воздействий «Блокада», на основе смол, получаемых поликонденсацией, торговой марки «Блокада»
2. Наименование и адрес изготовителя: ООО Инвестиционная компания «Восхождение». Юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.52, корп.2, кв.208
3. Наименование и адрес заказчика испытаний: Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ТУ 2257-001-86566580-2016
5. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ТУ 2257-001-86566580-2016
6. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности
7. Сроки испытаний: 18.08.2016 г. – 26.08.2016 г.
8. Условия окружающей среды: температура (21+25) °С, влажность (53+55) %, давление (734+756) мм. рт. ст.

## 9. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	2	3	4	5
1.	При изготовлении и применении состава «Блокада» в зависимости от назначения должны соблюдаться «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, разделы 6 и 16), далее по тексту – Единые требования.	п. 1.1.2 ТУ 2257-001-86566580-2016	ТУ 2257-001-86566580-2016	Соответствует
<b>1.2 Основные параметры и характеристики</b>				
2.	Состав «Блокада» по внешнему виду должен представлять собой вязкую жидкость без посторонних включений. Цвет состава «Блокада» – любой по заказу потребителя в соответствии с применяемым пигментом.	п. 1.2.1 ТУ 2257-001-86566580-2016	п. 5.2.1 ТУ 2257-001-86566580-2016	Соответствует
<b>1.2.2 Физико-механические показатели состава «Блокада» должны соответствовать значениям:</b>				
3.	Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более 1,1	п. 1.2.2 ТУ 2257-001-86566580-2016	п. 5.2.2 ТУ 2257-001-86566580-2016	0,91 (Соответствует)
4.	Время отверждения до отлипа, 2-5 час		п. 5.2.3 ТУ 2257-001-86566580-2016	3,2 (Соответствует)
5.	Время отверждения до полных механических нагрузок, 5-7 суток		п. 5.2.3 ТУ 2257-001-86566580-2016	6 (Соответствует)
6.	Адгезия при отрыве, Мпа, не менее: - от металла 2 - от древесины 3,5 - от бетона 1,5		п. 5.2.4 ТУ 2257-001-86566580-2016	(Соответствует) 2,5 4,1 2,2
7.	Стойкость к воздействию воды, растворов нейтральной реакции, 15-и процентных растворов кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной, хромовой и уксусной) и щелочей		п. 5.2.5 ТУ 2257-001-86566580-2016	Без изменений при выдерживании в течение 24 часов (Соответствует)
8.	При необходимости к отдельным модификациям состава «Блокада» могут быть предъявляться требования по стойкости готового покрытия к удару, что должно быть установлено по согласованию предприятия-изготовителя с заказчиком в договоре не поставку этих модификаций состава «Блокада».	п. 1.2.3 ТУ 2257-001-86566580-2016	п. 5.2.6 ТУ 2257-001-86566580-2016	Соответствует

10. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, состав для защиты поверхностей от механических, химических и атмосферных воздействий «Блокада», на основе смол, получаемых поликонденсацией, торговой марки «Блокада», изготовитель ООО Инвестиционная компания «Восхождение».

Юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.52, корп.2, кв.208, соответствует требованиям ТУ 2257-001-86566580-2016.

Зам. руководителя ИЛ ООО «БизнесМаркет»

Фильчев Д.В.

Конец протокола испытаний.

