

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: Очистить поверхность пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений. Мокрые и влажные поверхности должны быть просушены естественным путем или строительными фенами до остаточной влажности: цементные основания – бетон, сухие смеси, ЦСП – не более 5%, дерево, не более 12%. В случае применения состава шумоизоляции на обогреваемых поверхностях необходимо отключить, обогрев за 48 часов; включение обогрева допустимо через 7 дней.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Зубчатый шпатель, ровный шпатель, кисть, валик.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Относительная влажность воздуха: 40–70%. Температура основания и воздуха: не менее +15°C. Влажность основания: на основе цемента - не более 5 %; ангидрита – не более 0,5%; дерева - не более 8-12%; влажность паркета – не более 8%, металл – сухая поверхность.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА К НАНЕСЕНИЮ: Вскрыть упаковку с компонентом «А» и тщательно перемешать содержимое низкооборотной дрелью с насадкой в течение 2-3 минут. Вылить компонента «Б» в емкость компонента «А» и тщательно перемешать низкооборотной дрелью с насадкой до однородного (однородного) состояния (не более 3-5 минут). Материал готов к применению!!!

Внимание! При перемешивании следить за хорошим перемешиванием смеси в застойных зонах, особенно возле дна и стенок банки.

НАНЕСЕНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ: Ручное нанесение жидкой шумоизоляции производится за один раз зубчатым шпателем S4 на всю высоту зубцов высотой 4 мм. После нанесения на поверхность зубчатым шпателем, необходимо в течении 10-30 минут выровнять обычным шпателем до ровной толщины поверхности, которая будет соответствовать 2 мм готового покрытия. После высыхания состава производят окончательную отделку (шпаклевку, окраску и т.д.). Для лучшего сцепления отделочных материалов рекомендовано применить бетонокотакт. В случае применения других толщин применять соответствующий шпатель. При не достижения желаемой толщины возможное дополнительное нанесение на высохшую поверхность шумоизоляции.

ВНИМАНИЕ При нанесении, а также при необходимости в процессе с другими стандартными системами шумоизоляции (типа панели) необходимо учитывать, что время выработки жизнеспособности в массе приготовленного состава составляет не более 120 мин.

При работе совместно другими шумоизоляционными панелями (типа многослойный пирог) состав наносится на поверхность (стена, потолок, пол) нанести состав зубчатым шпателем S4 не разглаживая с усилием прижать панель к жидкой шумоизоляции. В дальнейшем дополнительное крепление панели к основанию происходит по рекомендации поставщиков стандартным видом шумоизоляционных панелей.

Меры предосторожности:

При работе с клеем избегать вдыхания его паров, попадания в глаза и на кожу.

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу – сразу же смыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях необходимо работать в респираторах.

При температурах применения, превышающих +40°C, рабочее место должно быть обеспечено принудительной вентиляцией.

В случае несоблюдения инструкции нанесения и хранения материала производитель за качество покрытия ответственности не несёт.